



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

CON-SILAN 5000

Fișă tehnică nr. 305 - Revizia 0 din 12/03/2025

Descriere:

Con-Silan 5000 este un grund consolidant silanic monocomponent, pe bază de apă.

Funcția sa principală este de a asigura o aderență optimă între microciment și stratul protector, îmbunătățind durabilitatea și rezistența suprafeței tratate.

Formula sa specială îl face potrivit pentru utilizarea ca punte între suprafețe dificile, cum ar fi, de exemplu, plăci ceramice lucioase, gresie porțelanată și altele asemenea, pentru a fi apoi vopsit cu emailuri epoxidice, emailuri pe bază de apă precum Ecosmalto H2O.



Pregătirea substratului:

Substratul trebuie să fie curat de uleiuri, rășini, murdărie, ceară, eflorescență și mortar și trebuie să fie bine lipit și nesfârșit. Orice substanțe străine preexistente de pe suprafață trebuie îndepărtate prin șlefuire, frezare, sablare, sablare cu alică și spălare cu presiune.

Orice apă stagnantă trebuie îndepărtată.

Aplicație:

Con-Silan 5000 este un produs monocomponent care se aplică pe suprafață cu o rolă de burete E-RU-S, gata de utilizare pentru substraturi dificile într-un singur strat, diluat 15% cu apă pură dacă se utilizează ca grund într-un singur strat, adăugat cu un kit de culoare, în cantitatea indicată în diagrama de culori din folderul Micrè, pentru efectul de Pardoseală din Lemn într-un singur strat.

AVERTISMENTE UTILE

- Nu aplicați la temperaturi sub +5°C, peste +30°C sau cu umiditate peste 75%.
- Folosiți apă pentru curățarea uneltelor.
- Pentru informații privind eliminarea, depozitarea și manipularea corectă a produsului, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate relevantă.
- Produsul trebuie utilizat, de preferință, în termen de doi ani de la data fabricației, dacă este depozitat în ambalajele originale nedeschise și în condiții de temperatură adecvate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

CON-SILAN 5000

Fișă tehnică nr. 305 - Revizia 0 din 12/03/2025

Greutate specifică la 20°C	1 kg/L
Temperatura de aplicare +10°C	+35°C
Aplicați cu	Rolă de burete E-RU-S
Randament (m²/L)	21-24
Pachete (kg)	2,5 l - 0,750 l
Uscare	La atingere: 3 ore la 20°C
	În adâncime: 12 ore la 20° C
Diluare	15% cu apă pură
Spălarea uneltelor	imediat după utilizare cu apă
Depozitare	într-un loc răcoros și uscat



Urmărește videoclipul