



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Micré X10

Fișă tehnică nr. 304 - Revizia 0 din 12/03/2025

Descriere:

Micré X10 este un ciment epoxidic bicomponent pe bază de apă.

X10 este implicat împreună cu celelalte produse din gamă pentru a crea efectele decorative ale liniei Micré.

Pregătirea substratului:

Substratul trebuie să fie curat de uleiuri, rășini, murdărie, ceară, eflorescență și mortar și trebuie să fie bine lipit și nesfârșit. Orice substanțe străine preexistente de pe suprafață trebuie îndepărtate prin șlefuire, frezare, sablare, sablare cu alică și spălare cu presiune. Orice apă stagnantă trebuie îndepărtată.



Aplicație:

X10 este furnizat în două componente care trebuie îmbinate la utilizare.

Prepararea amestecului:

Adăugați componenta A la componenta B și amestecați bine cu un tel la viteză mică până când amestecul devine omogen.

Adăugați apă pură în amestec până la maximum 5% pentru aplicații pe pardoseli.

Produsul astfel obținut este gata de utilizare.

Produsul trebuie aplicat folosind o gletieră E-FR-I 300x110 sau, pentru culori mai deschise, gletiera E-FR-I 300x110 NO MARKS, într-un strat care respectă grosimea dictată de granulație.

După ce suprafața este uscată, șlefuiți folosind un șlefuitor orbital aleatoriu și șmirghel ceramic P60, aspirați orice reziduu de șlefuire și spălați cu o cârpă umedă.

Curățați uneltele de lucru cu apă cât mai curând posibil.

AVERTISMENTE UTILE

- Nu aplicați la temperaturi sub +5°C, peste +30°C sau cu umiditate peste 75%.
- Folosiți apă pentru curățarea uneltelor.
- Pentru informații privind eliminarea, depozitarea și manipularea corectă a produsului, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate relevantă.
- Produsul trebuie utilizat, de preferință, în termen de doi ani de la data fabricației, dacă este depozitat în ambalajele originale nedeschise și în condiții de temperatură adecvate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Micré X10

Fișă tehnică nr. 304 - Revizia 0 din 12/03/2025

Greutate specifică la 20°C	A+B 1,97 kg/L
Temperatura de aplicare +10°C	+35°C
Aspectul peliculei uscate	opac
Aplicați cu	Mistria E-FR-I 300x110, pentru culori mai deschise mistria E-FR-I 300x110 FĂRĂ MARKS
Randament (m² per kit)	10-11 m² per kit (14 kg).
Pachete (kg)	Componenta A 10 kg Componenta B 4 kg
Uscare	Uscare la atingere: 5 ore la 20°C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluare	5% cu apă pură
Durata de viață a amestecului la 20°C	aproximativ 180 de minute
Spălarea uneltelor	imediat după utilizare cu apă
Depozitare	într-un loc răcoros și uscat timp de 6 luni



Urmărește videoclipul