



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

BV 600

Fișă tehnică nr. 300 - Revizia 0 din 12/03/2025

Descriere:

BV600 este un ciment epoxidic tricomponent pe bază de apă, destinat realizării straturilor de nivelare înainte de aplicarea produselor din sistemul Micrè (în prezența substraturilor cu umiditate ridicată)

Pregătirea substratului:

Substratul trebuie să fie curat de uleiuri, rășini, murdărie, ceară, eflorescență și mortar și trebuie să fie bine lipit și nesfârșit. Orice substanțe străine preexistente de pe suprafață trebuie îndepărtate prin șlefuire, frezare, sablare, sablare cu alică și spălare cu presiune. Orice apă stagnantă trebuie îndepărtată.



Aplicație:

Prepararea amestecului.

BV600 este livrat în trei componente care trebuie asamblate înainte de utilizare.

Adăugați componenta B la componenta A și amestecați bine cu un mixer electric la viteză mică până când amestecul devine omogen.

Adăugați încet componenta C în amestecul preparat anterior (A+B), amestecând constant, până se obține un aluat omogen (amestecați timp de aproximativ 3 minute).

Adăugați apă curată până la maximum 3%

Produsul astfel obținut este gata de utilizare.

Produsul trebuie aplicat prin netezire cu o gletieră E-FR-I 300x110, în două straturi subțiri, având grijă să se usuce produsul între fiecare strat și următorul și introducând plasa din fibră de sticlă în primul strat.

Curățați uneltele de lucru cu apă cât mai curând posibil.

AVERTISMENTE UTILE

- Nu aplicați la temperaturi sub +5°C, peste +30°C sau cu umiditate peste 75%.
- Folosiți apă pentru curățarea uneltelor.
- Pentru informații privind eliminarea, depozitarea și manipularea corectă a produsului, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate relevantă.
- Produsul trebuie utilizat, de preferință, în termen de doi ani de la data fabricației, dacă este depozitat în ambalajele originale nedeschise și în condiții de temperatură adecvate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

BV 600

Fișă tehnică nr. 300 - Revizia 0 din 12/03/2025

Greutate specifică la 20°C	1,7-1,8 kg/dm ³
Temperatura de aplicare +10°C	+35°C
Aspectul peliculei uscate	opac
Aplicați cu	Mistrie E-FR-I 300x110
Randament (m ² per kit)	5-6 (12,52 kg)
Pachete (kg)	Componenta A 2,1 kg Componenta B 0,420 kg Componenta C 10 kg
Uscare	Uscare la atingere: 5 ore la 20°C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Durata de viață a amestecului la 20°C	aproximativ 180 de minute
Diluare	3% cu apă pură
Spălarea uneltelor	imediat după utilizare cu apă
Depozitare	într-un loc răcoros și uscat timp de 6 luni



Urmărește videoclipul